

# Veiledning for bruk av Teknos produkter

## INNSENDIG BESKYTTELSE AV TREVERK, TRANSPARENT OG DEKKENDE

UNDERLAG	GRUNNING	MENGDE	TOPPSTRØK	MENGDE	BRANNKLASSE
Sponplater	Teknosafe Flame Guard 2467 - (transparent)	200 g/m <sup>2</sup> = 5m <sup>2</sup> pr ltr	Teknosafe Flame Protect 2468 (transparent)	100 g/m <sup>2</sup> = 10m <sup>2</sup> pr ltr	B-s1,d0
Sponplater	Teknosafe Flame Guard 2457 - (dekkende)	250 g/m <sup>2</sup> = 4m <sup>2</sup> pr ltr	Teknosafe Flame Protect 2468 (transparent)	100 g/m <sup>2</sup> = 10m <sup>2</sup> pr ltr	B-s1,d0
Kryssfiner	Teknosafe Flame Guard 2467 - (transparent)	200 g/m <sup>2</sup> = 5m <sup>2</sup> pr ltr	Teknosafe Flame Protect 2468 (transparent)	100 g/m <sup>2</sup> = 10m <sup>2</sup> pr ltr	B-s1,d0
Kryssfiner	Teknosafe Flame Guard 2457 - (dekkende)	250 g/m <sup>2</sup> = 4m <sup>2</sup> pr ltr	Teknosafe Flame Protect 2468 (transparent)	100 g/m <sup>2</sup> = 10m <sup>2</sup> pr ltr	B-s1,d0
Panel	Teknosafe Flame Guard 2467 - (transparent)	200 g/m <sup>2</sup> = 5m <sup>2</sup> pr ltr	Teknosafe Flame Protect 2468 (transparent)	100 g/m <sup>2</sup> = 10m <sup>2</sup> pr ltr	B-s1,d0
Panel	Teknosafe Flame Guard 2457 - (dekkende)	250 g/m <sup>2</sup> = 4m <sup>2</sup> pr ltr	Teknosafe Flame Protect 2468 (transparent)	100 g/m <sup>2</sup> = 10m <sup>2</sup> pr ltr	B-s1,d0

## UTVENDIG BESKYTTELSE AV TREVERK, TRANSPARENT OG DEKKENDE

UNDERLAG	GRUNNING	MENGDE	TOPPSTRØK	MENGDE	BRANNKLASSE
Tidligere behandlet kledning	Teknosafe 2407 dekkende	350 g/m <sup>2</sup> = 3,5m <sup>2</sup> pr ltr	Nordica EKO 3330-03 + Nordica EKO Husmaling (dekkende)	120 g/m <sup>2</sup> = 8 m <sup>2</sup> pr ltr + 120 g/m <sup>2</sup> = 8 m <sup>2</sup> pr ltr	B-s1,d0
Brannimpregnert fra fabrikk (Moelven)	Grunnet fra fabrikk med dekkende spesialgrunning	n/a	Nordica EKO Husmaling (dekkende)	120 g/m <sup>2</sup> = 8 m <sup>2</sup> pr ltr	B-s1,d0
Brannimpregnert fra fabrikk (Moelven)	Grunnet fra fabrikk med transparent spesialgrunning	n/a	Nordica EKO 3894 (transparent)	120 g/m <sup>2</sup> = 8 m <sup>2</sup> pr ltr	B-s1,d0

Treverk som tidligere er behandlet med linoljeholdige produkter kan ikke overmales med brannmaling

**I « forskrift om tekniske krav til byggverk» (TEK 17) stilles det krav til kledning og overflater.**

**I mange bygg er det krav om ubrennbare materiale og overflater.**

**Det skal for eksempel ikke forekomme brennbare overflater i rømningsveier .**

**Treverk brenner og må derfor behandles med noe for å oppnå kravet til ubrennbarhet, eksempel på betegnelse er B-s1,d0.**

**KONTAKTPERSON:  
JAN RAGNAR FOLVIK  
E-POST: [jrf@malproff.no](mailto:jrf@malproff.no)  
MOBIL +47 48 99 19 92**