

Veiledning for bruk av Teknos produkter

INNSENDIG BESKYTTELSE AV TREVERK, TRANSPARENT OG DEKKENDE

UNDERLAG	GRUNNING	MENGDE	TOPPSTRØK	MENGDE	BRANNKLASSE
Sponplater	Teknosafe Flame Guard 2467 - (transparent)	250 g/m ² = 4m ² pr ltr	Teknosafe Flame Protect 2468 (transparent)	100 g/m ² = 10m ² pr ltr	B-s1,d0
Sponplater	Teknosafe Flame Guard 2457 - (dekkende)	250 g/m ² = 4m ² pr ltr	Teknosafe Flame Protect 2458 (dekkende)	100 g/m ² = 10m ² pr ltr	B-s1,d0
Kryssfiner	Teknosafe Flame Guard 2467 - (transparent)	250 g/m ² = 4m ² pr ltr	Teknosafe Flame Protect 2468 (transparent)	100 g/m ² = 10m ² pr ltr	B-s1,d0
Kryssfiner	Teknosafe Flame Guard 2457 - (dekkende)	250 g/m ² = 4m ² pr ltr	Teknosafe Flame Protect 2458 (dekkende)	100 g/m ² = 10m ² pr ltr	B-s1,d0
Panel	Teknosafe Flame Guard 2467 - (transparent)	250 g/m ² = 4m ² pr ltr	Teknosafe Flame Protect 2468 (transparent)	100 g/m ² = 10m ² pr ltr	B-s1,d0
Panel	Teknosafe Flame Guard 2457 - (dekkende)	250 g/m ² = 4m ² pr ltr	Teknosafe Flame Protect 2458 (dekkende)	100 g/m ² = 10m ² pr ltr	B-s1,d0

UTVENDIG BESKYTTELSE AV TREVERK, TRANSPARENT OG DEKKENDE

UNDERLAG	GRUNNING	MENGDE	TOPPSTRØK	MENGDE	BRANNKLASSE
Tidligere behandlet kledning	Teknosafe 2407 dekkende	350 g/m ² = 3,5m ² pr ltr	Teknosafe 2408 (dekkende)	150 g/m ² = 6-7 m ² pr ltr	B-s1,d0
Brannimpregnert fra fabrikk (Moelven)	Grunnet fra fabrikk med dekkende spesialgrunning	n/a	Nordica EKO Husmaling (dekkende)	120 g/m ² = 8 m ² pr ltr	B-s1,d0
Brannimpregnert fra fabrikk (Moelven)	Grunnet fra fabrikk med transparent spesialgrunning	n/a	Nordica EKO 3894 (transparent)	120 g/m ² = 8 m ² pr ltr	B-s1,d0

Treverk som tidligere er behandlet med linoljeholdige produkter kan ikke overmales med brannmaling

I « forskrift om tekniske krav til byggverk» (TEK 17) stilles det krav til kledning og overflater.

I mange bygg er det krav om ubrennbare materiale og overflater.

Det skal for eksempel ikke forekomme brennbare overflater i rømningsveier .

Treverk brenner og må derfor behandles med noe for å oppnå kravet til ubrennbarhet, eksempel på betegnelse er B-s1,d0.

KONTAKTPERSON:

Morten Fehn

E-POST: morten.fehn@malproff.no

MOBIL +47 412 12 991